

# KERACRETE PS200

Water based Polyurethane Primer



A

## MÔ TẢ

KERACRETE PS200 là sơn lót polyurethane gốc nước một thành phần, độ nhớt thấp, hàm lượng chất rắn cao. Nó được thiết kế đặc biệt để tăng khả năng liên kết và cải thiện bề mặt của các chất nền trước khi thi công KERACRETE ADF200.



## ỨNG DỤNG

KERACRETE PS200 được thiết kế đặc biệt để tăng độ bám dính và cải thiện bề mặt trước khi thi công KERACRETE ADF200 hoặc màng hệ thống chất lỏng chống thấm. Có thể sử dụng trên các chất nền xốp như bê tông, vữa để tăng khả năng kết dính giữa lớp nền và lớp phủ chống thấm.



## TÍNH NĂNG

- Độ nhớt thấp
- Có thể thi công lên bê tông, vữa trát
- Thấm đều tốt trên bề mặt bê tông
- Kết dính tốt
- Tăng độ bền và tuổi thọ cho bề mặt
- Thấm thấu tốt và tăng độ kết dính cho bề mặt bê tông hoặc vữa trát với lớp phủ chống thấm KERACRETE ADF200



## LƯU KHO

Lưu kho trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất và điều kiện kho chuẩn với bao bì không được mở nắp, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ từ 20°C - 40°C.



## ĐÓNG GÓI

KERACRETE PS200 được cung cấp theo tiêu chuẩn 5 kg/thùng hoặc 16 kg/thùng.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hàm lượng rắn	80%
Thời gian làm việc	20 - 40 phút
Đồng cứng sơ bộ	4 - 6 giờ
Đồng cứng hoàn toàn	48 giờ
Độ bám dính	Trung bình
- Bề mặt không lót	0.5 Nmm-2
- Bề mặt có lót	2.5 Nmm-2

## TIÊU THỤ



Tính lượng tiêu thụ cho một lớp phủ:  
0.12 - 0.15 kg/ m<sup>2</sup>

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG



### Điều kiện bê tông

Bề mặt bê tông phải được xoa nhẵn, cán phẳng, bê tông phải đặc, chắc với cường độ nén khoảng 25 N/mm<sup>2</sup> và cường độ kéo tối thiểu 1.5 N/mm<sup>2</sup>. Bề mặt thi công phải được thoáng khí.



### Chuẩn bị bề mặt bê tông

KERACRETE PS200 phải được thi công trên bề mặt bê tông sạch, khô, không có dầu và dơ bẩn như bụi. Những chất bẩn trên bề mặt nên được loại bỏ bằng hóa chất tẩy nhờn và sử dụng biện pháp cơ học làm khô trước khi thi công.



### Lưu ý:

- Độ ẩm của nền <12%
- Nhiệt độ thi công tối thiểu 15°C
- Nhiệt độ thi công tối đa 39°C
- Độ ẩm không khí tối đa 85%.



### Trộn

Sử dụng máy trộn với tốc độ không quá 300 vòng phút, trộn đều vật liệu trong thời gian từ 2 - 3 phút trước khi sử dụng.

Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn và thông số kỹ thuật của vật liệu. Sử dụng vật liệu theo đúng tài liệu kỹ thuật.

■ Số: TCCS 17:2018/APT ■ Ngày hiệu lực: 18/10/2021



chongthamcattuong.com



chongthamcattuong



# KERACRETE PS200

Water based Polyurethane Primer



## Thi công

Có thể sử dụng như một lớp bảo vệ hoặc lớp chống bụi bê tông, được thi công tối thiểu là hai lớp phủ.

Dụng cụ thi công phù hợp là rulo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn. Để khô tối thiểu 6-8h trước khi thi công lớp phủ chống thấm KERACRETE ADF200.



Mọi sản phẩm của APT cần được sử dụng phù hợp với chỉ dẫn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi những điều kiện sử dụng sản phẩm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Các sản phẩm của APT luôn được cung cấp kèm theo Bản điều kiện bán hàng tiêu chuẩn khi có yêu cầu. Thông tin kỹ thuật của APT được cập nhật thường xuyên. Người sử dụng nên liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin chi tiết.

## VỆ SINH DỤNG CỤ



Dụng cụ thi công phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng bằng nước sạch.

## AN TOÀN THI CÔNG



Dưới điều kiện hoạt động thông thường, KERACRETE PS200 rất an toàn trong quá trình trộn và thi công, tuy vậy với điều kiện an toàn vẫn phải được chú ý toàn bộ thời gian thi công. Khu vực thi công phải hoàn toàn không có chất dễ cháy, dễ bắt lửa, không quá nóng, tuyệt đối không cho hút thuốc xung quanh khu vực thi công.

Tránh không cho dung dịch tiếp xúc với da, mắt và cần trang bị đồ bảo hộ cần thiết. Trong trường hợp không may dung dịch rớt vào da, cần rửa ngay với nước; khi dung dịch rớt vào mắt phải đến gặp bác sĩ ngay.

## PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI



**CÁT TƯỜNG**

## CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CÁT TƯỜNG

65/26 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

🔍 Những thắc mắc, ý kiến về kỹ thuật, biện pháp thi công, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của APT: +84 904 339 299

📍 Factory: Phu Minh, Soc Son, Ha Noi, Viet Nam ✉ Email: [infor@apt.net.vn](mailto:infor@apt.net.vn)



[chongthamcattuong.com](http://chongthamcattuong.com)



[chongthamcattuong](https://shopee.com)